

**DEGIMO NEPALAIKANTIS STANDARTINIS PUTŲ POLIURETANAS (CME)**

Rodiklio pavadinimas	<b>CV 2130</b>	<b>CV 2533</b>	<b>CV 3025</b>	<b>CV 3037</b>	<b>CV 3223</b>	<b>CV 3538</b>	Bandymo metodas
Santykinis tankis, kg/m <sup>3</sup>	19 - 22	23 – 26	28 - 31	28 - 31	30 - 33	33 – 36	ISO 845
Kietumas, esant 40 % def., N	105 - 140	115 - 160	96 - 144	135 - 180	80 - 125	150 - 195	ISO 2439
Liekamoji deformacija (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	20	10	12	6	6	9	ISO 1856
Spalva	balta	balta	balta	balta	geltona	balta	
Atitinka degumo standartų reikalavimus	BS 5852 : Part 2: 1982 (crib 5) (Schedule 1: Part 1)						

Tarptautinis ženklėjimas Vita Baltic International ženklėjimas  
CME = CV