

**NEPALAIKANTIS DEGIMO DIDELIO ELASTINGUMO PUTŲ POLIURETANAS (CMHR)**

Rodiklio pavadinimas	Rūšis					Bandyto metodas
	CH 2715	CH 3031	CH 3420	CH 3532	CH 4038	
Tankis, kg/m <sup>3</sup>	25 - 28	28 - 31	32 - 35	33.25 – 40.25	38 - 41	ISO 845
Kietumas, esant 40% def., N	70 - 90	96 - 144	70 - 100	96 - 144	130 - 165	ISO 2439
Liekamoji deformacija, (50 %, 22 h, 70 °C), %, ne daugiau kaip	10	10	8	10	9	ISO 1856
Elastingumas, %, ne mažiau kaip	48	50	55	55	59	ISO 8307
Spalva	pilkai melsva	balta	balta	balta	abrikosinė balta	
Atitinka degumo standarto reikalavimus	BS 5852 : Part 2: 1982 (Schedule 1: Part 1)					

Tarptautinis ženklimas = Vita Baltic ženklimas  
CMHR = CH