




TIGER touch putų poliuretanas

Rodiklio pavadinimas	R šis TT5532	Bandymo metodas
Tankis (net), kg/m ³	53 – 56	ISO 845
Kietumas, esant 40% deformacijai, N	110 – 150	ISO 2439
SAG	min. 2,5	ISO 2439
Kietumas, esant 40% deformacijai, kPa	2,9 – 3,5	ISO 3386/1
Liekamoji deformacija (50%, 22h, 70 C), % ne daugiau kaip	3,0	ISO 1856
Elastingumas, min. %	53	ISO 8307
Spalva	 <p>IŠSKIRTINĖ</p>	