

DIDELIO ELASTINGUMO PUTŲ POLIURETANAS (HR)

Rodiklio pavadinimas	HR 2313	HR 2618	HR 2808	HR 3010 HR30050	HR 3020	HR 3030	HR 3532 HR35120	Bandyto metodas
Tankis, kg/m ³	21-24	24-27	25-29	28,5-33	28-31	28-31	33,25-38,5	ISO 845
Kietumas, esant 40 % def., N	40-70	60-90	26-56	30-60	60-90	96 -144	98.4-139	ISO 2439
Kietumas, esant 40 % def., kPa	1 - 1,7	1,5 - 2,2	0,7-1,4	0,9 - 1,6	1,5 -2,3	2,7 - 3,4	2,7 - 3,4	ISO3386/1
Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	10	8	6	6	8	6	5.5	ISO 1856
Elastingumas, % ne mažiau kaip	50	55	50	50	55	53	55	ISO 8307
Spalva	gelsva	balta	alyvinė	žalsva balta	melsva	balta	rausva balta	

Rodiklio pavadinimas	HR 3538	HR 3737	HR 4030 HR38120	HR 4037	HR 4250	HR 4730	HR 5050	Bandyto metodas
Tankis, kg/m ³	33-36	35-38	36,1-41,8	38-41	40-43	44-50	48-51	ISO 845
Kietumas, esant 40 % def., N	140-170	125-155	98.4-139	140-170	170-210	95-145	170-210	ISO 2439
Kietumas, esant 40 % def., kPa	3,4 – 4,1	3,0 – 3,8	2,7 – 3,4	3,4 – 4,1	4,1 – 5,1	2,4-3,6	4,1 – 5,1	ISO3386/1
Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	5	6	4,5	5	5	6	5	ISO 1856
Elastingumas, % ne mažiau kaip	53	55	55	55	53	55	55	ISO 8307
Degumas	-	-	-	-	atitinka	atitinka	atitinka	FMVSS 302
Spalva	balta	melsvai žalia	balta	balta	violetinė	gelsva	abriko-sinė	