

STANDARTINIS PUTŲ POLIURETANAS

Rodiklio pavadinimas	VB 1640	VB 1820	VB 1830	VB 1840	VB 2220	VB 2230	VB 2240	VB 2520 (25100)	VB 2532	Bandyto metodas
Tankis, kg/m ³	14-17	16-19	16-19	16-19	20-23	20-23	20-23	23-26	23-26	ISO 845
Kietumas, esant 40% def., N	120-165	70-110	100-130	120-170	80-120	100-140	127,5-177	80-120	104-156	ISO 2439
Kietumas, esant 40% def., kPa	3,0 – 4,0	1,7 – 2,4	2,4 – 3,2	3,0 – 4,2	1,9 – 2,9	2,5 – 3,4	3,2 – 4,4	2 – 2,9	2,6 – 3,8	ISO 3386/1
Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	20	7	15	20	7	6	6	7	5	ISO 1856
Spalva	balta juoda	balta	įvairia-spalvis	balta	balta	žydra	balta	balta	gelsva	

Rodiklio pavadinimas	VB 2540 (25150)	VB 3030	VB 3035	VB 3040 (28150)	VB 3050	VB 3423	VB 3540 (35150)	VB 3830	VB 3842	Bandyto metodas
Tankis, kg/m ³	23,75-27,5	28-31	28-31	26,6-30,8	28-31	32-35	33,25-38,5	36-39	36-39	ISO 845
Kietumas, esant 40 % def., N	127,5-177	110-140	125-165	127,5-177	190-230	85-115	127,5-177	96-144	136-204	ISO 2439
Kietumas, esant 40% def., kPa	3,2 – 4,4	2,7 – 3,4	3,0 – 4,0	3,2 – 4,4	4,6 – 5,6	2 - 2,8	3,2 – 4,4	2,7 - 3,4	3,8 – 5,0	ISO 3386/1
Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	5	5	4	5	7	5	4	5	4	ISO 1856
Spalva	balta	alyvinė	abrikosinė	pilka	balta	žalsva	balta	žalia	salotinė	