

2017.01.02

VISKOELASTINIS PUTŲ POLIURETANAS ("Tinginyš")

Rodiklio pavadinimas	VE6590	Bandymo metodas
Tankis, kg/m ³	62 – 71,5	ISO 845
Kietumas esant 40 % def., N	8,8 – 13 ISO 3386/1	ISO 2439
Liekamoji deformacija (50 %, 22 h, 70 °C), %, ne daugiau kaip	5	ISO 1856
Elastingumas, %, ne daugiau kaip	15	ISO 8307
Atsistatymo laikas, s	45 - 100	*IOS-MAT-0076 (6vrs.) ----- VBI norma
Tvirtumo riba, kPa, min.	200	ISO 1798
Santykinis pailgėjimas, %, min	90	
Degumas, max 60 g	-	BS5852 (Crib5)
Spalva	dramblio kaulo	