

VISKOELASTINIS PUTŲ POLIURETANAS (“*Tinginys*”)

Rodiklio pavadinimas	VE4510	VE4515 Visco 45065	VE5010	VE5015 Visco 50060	VE5720	VE6024	VE6590	CE4016	CE4518	Bandymo metodas
Tankis, kg/m ³	43 – 49,5	43 – 49,5	47 - 55	47,5 – 55	54 - 62	57 - 65	62 – 71,5	37 - 45	43 – 49,5	ISO 845
Kietumas esant 40 % def., N	35 - 55	54,6 – 75,4	35 - 55	49,2 – 70,8	50 - 80	68 - 98	255 - 345	50 - 80	50 - 80	ISO 2439
Liekamoji deformacija (50 %, 22 h, 70 °C), %, ne daugiau kaip	7	7	7	7	5	5	5	25	25	ISO 1856
Elastingumas, %, ne daugiau kaip	15	15	15	15	15	15	15	20	20	ISO 8307
Atsistatymo laikas, s	5 - 30	* 5 - 13	5 - 30	* 5 - 13	2 - 12	2 - 12	45 - 100	5 - 35	5 - 35	*IOS-MAT- 0076 (4vrs.) ----- VBI norma
Tvirtumo riba, kPa, min. Santykinis pailgėjimas, %, min	60 90	60 90	60 90	65 90	65 100	60 100	200 90	35 100	35 100	ISO 1798
Degumas, max 60 g	-	-	-	-	-	-	-	Pass	Pass	BS5852 (Crib5)